

# MAXIMO 417W

Oxido de Zinc



Especificación de  
producto

**ZN**  
ZINC NACIONAL

# MAXIMO 417W

## Oxido de Zinc



### PINTURA

El óxido de zinc propicia una mejor cohesión en la pintura y le otorga propiedades fungicidas y anticorrosivas. La baja área de superficie de nuestro producto grado pintura lo hace menos reactivo lo que brinda una mayor estabilidad al producto final.

### Análisis Químico Típico

Pureza	99.0 %	Mínimo
Zinc (Zn)	79.5 %	Mínimo
Plomo (Pb)	0.05 %	Máximo
Fierro (Fe)	0.05 %	Máximo
Cadmio (Cd)	0.01 %	Máximo
Azufre (S)	0.1 %	Máximo
Insoluble en HCL	0.12 %	Máximo
Sales solubles	0.50 %	Máximo
Hegman Test	3.00	Mínimo
Absorción en aceite	15 - 19	



### Presentaciones:

Saco: 50 lb  
Super Saco: 1000 lb



## OFICINAS CORPORATIVAS

Serafín Peña 938 Sur, Centro  
Monterrey, N.L., México, C.P. 64000  
Tel: +52(81)8342 6861, 8345 4078  
ventas@gpromax.com

## CENTRO DE DISTRIBUCIÓN

Boulevard Benito Juárez 23  
Bodega No.9, San Mateo Cuautepec  
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54948  
Tel: +52(55)5705 0197, 5705 0203  
ventas@gpromax.com

## SDR

13209 Highway 96  
Millport, Alabama, USA, C.P. 35576  
Tel: 1(205)662 8801  
Fax: 1(205)662 8802  
aleyva@steeldust.com  
fmontemayor@steeldust.com

## PLANTA METALÚRGICA

Pedro Galindo 101, Lomas del Roble,  
San Nicolás de los Garza  
N.L., México, C.P. 66450  
Tel: +52(81)8376 5024, 8376 5783  
compras\_metalurgica@gpromax.com  
ventas\_metalurgica@gpromax.com

## TURKMEX

Çoraklar Mahallesi,  
5012 Sokak, No.43, 35800  
Aliağa OSB (İzmir-Çanakale E87 Karayolu  
67.km), Aliağa / İzmir / TÜRKİYE  
Tel: +90(850)622 6030, 232 621 5300  
infotmx@turkmex.com.tr

## GSDK

23, Yulchonsandan 2-ro,  
Haeryong-myeon, Suncheon-si,  
Jeonnam, Corea del Sur  
C.P. 58035  
Tel: +82(61)740 2700  
info@gSDKkorea.com

NÚMERO GRATUITO  
DESDE EUA:  
1 855 268 4664